

# Kiiltomelt S 185



Kiiltomelt S 185 on täytetty EVAC-pohjainen sulateliima reunalistoitukseen.



- M1 hyväksytty
- Soveltuu myös hidassyöttöisille koneille

## KÄYTTÖALUE

Kiiltomelt S 185 on reunanlistoitussulateliima, joka toimii hyvin myös hidassyöttöisissä listoituskoneissa. Soveltuu melamiinireunanauhan, PVC-nauhan, ABS-nauhan, PVC/ABS-listojen (primeroitu), viilunauhojen, laminaatin ja massiivipuulistojen kiinnittämiseen. Liima täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

## KÄYTTÖOHJE

Liima sulatetaan liimasäiliössä. Koneen ajonopeus säädetään vähintään nopeuteen 10 m/min. Jos ajonopeus on suositeltua alhaisempi, liiman lämpötilaa levitystelalla nostetaan ettei liima jäähtyisi liikaa ennen puristusvaihetta. Pitempien taukojen ajaksi liiman lämpötilaa tulee laskea, koska muutoin liiman tartuntaominaisuudet ja juoksevuus saattavat heikentyä.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| VÄRIT            | Beige, valkoinen                                         |
| PEHMENEMISPISTE  | 100 °C (DIN 52011)                                       |
| VISKOSITEETTI    | 40 000 mPas, 200 °C, 3 s <sup>-1</sup>                   |
| KÄYTTÖOLOSUHTEET | +18 - 22 °C                                              |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA  | 165 - 180 °C (levitystelalla)                            |
| PAKKAUSKOOT      | 10 kg                                                    |
| ILMAN KOSTEUS    | 60 - 70 %                                                |
| PUUN KOSTEUS     | 7 - 10 %                                                 |
| VARASTOINTI      | Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta. |